

FILM PER STAMPA FLEXOGRAFICA

DAP

Film termoretraibile

Film per editoria

Film coestruso

Sacchi per R.S.U.

► Film per stampa flexografica

Sacchi in LDPE



FILM PER STAMPA FLEXOGRAFICA

SCHEDA TECNICA FILM IN POLIETILENE BASSA DENSITÀ (LDPE)

PROPRIETÀ DEL FILM	STANDARD ISO	U.M.	PER FARDELLO NON SCIVOLOSO	PER FARDELLO SCIVOLOSO
Spessore del materiale testato		micron.	40	40
Haze	ASTM D 1003	%	<12	<12
Gloss (20°C) (Lucentezza)	ISO 2813	%	>40	>40
Coefficiente di frizione dinamico (COF)	ISO 8295		0,50	0,20
Resistenza all'impatto (Dart Drop Test)	ASTM D 1709	g	120	120
Carico e snervamento	ISO 527-3	MPa	10/11	10/11
Carico di rottura	ISO 527-3	MPa	35/23	35/23
Allungamento a rottura	ISO 527-3	%	200/600	200/600

Film di polietilene a bassa densità, mono o pluristrato, per la stampa flexografica e per la produzione di shoppers e borse boutique stampati. Vengono prodotti film neutri, colorati, additivati con antistatico e con anti U.V.

DAP
materie plastiche

25030 Mairano (Bs)-via IV novembre, 30
Tel. 030.975220 (3 linee r.a.)
Fax. 030.975203

FILM PER STAMPA FLEXOGRAFICA