



Materie Plastiche S.r.l.
Via IV Novembre n°30
25030 Mairano (Bs)
Tel. 030975220 Fax 030975203

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE: SACCHI IN LDPE RIGENERATO

Tipo di prodotto:

Sacchi in polietilene a bassa densità, prodotti con granulo rigenerato, additivato con master colorante, e polietilene lineare. Sono tutti forniti di bindello o legaccio per la chiusura del sacco stesso.

CARATTERISTICHE Property	METODO Test method	Unità di misura Measurement Unit	VALORE Value
SPESSORE Thickness		micron	40
DENSITA' Density	ASTM D 782	g/co	0,925
RESISTENZA ALL'IMPATTO Impact resistance (Dart Drop Test)	ASTM D 1709	g	108
CARICO DI ROTTURA (Longitudinale) Tensile strenght at break	UNI8422	MPa	23
CARICO DI ROTTURA (Trasversale) Tensile strenght at break	UNI8422	MPa	17
ALLUNGAMENTO A ROTTURA Elongation at break	ISO 527-3	%	200/600

Le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica sono indicativi e quindi non sono oggetto di garanzia da parte nostra.

The information presended herein is believed to be accurate and reliable, but is presented without any guarantee of responsability on our part.